



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los valores indicados corresponden a la media obtenida en los diferentes ensayos.

- Las materias primas utilizadas por Vertex, son de primera calidad y cumplen con las mejores especificaciones técnicas de resistencia y durabilidad.
- Cada uno de nuestros tejidos lleva el acabado adecuado para resaltar los valores estéticos y compaginarlos con un tacto suave y agradable.

INSTRUCCIONES DE LAVADO DOMÉSTICO

El tejido se puede lavar en lavadora. No centrifugar.

Lavar las fundas por el revés, cerradas, sin incluir otras prendas en el lavado.

Lavar con agua fría, máximo 30 grados con un programa de prendas delicadas.

Usar detergentes neutros.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es muy importante tratar las posibles manchas con inmediatez.

Si cae un líquido sobre el tejido, primero debemos eliminar el exceso de líquido con papel absorbente o con un paño limpio de algodón.

Si la mancha es de materia sólida, debemos eliminar esta materia, con un elemento limpio no cortante.

Las manchas recién producidas, se pueden eliminar con facilidad, frotándolas suavemente con un paño limpio humedecido con agua y jabón neutro.

Con las manchas más profundas, se puede mojar el tejido directamente y frotar con un trapo limpio de algodón.

Una vez quitada la mancha, secar el tejido primero con paño de algodón seco, que absorba la humedad y después dejar secar sin aplicar calor.

Asegurarse que el tejido esté seco, antes de volver a enfundar la almohada.

Artículo: EMERITA

Ancho:	140 cm	
Peso:	460 gr/ml	
Composición Mejigo microfibra:	100% PES.	
Composición Soporte:	80% PES. - 20% CO.	
Solidez a la luz:	5-6	(ISO 105 B02:1994)
Solidez al frote:	Seco: 4-5 Húmedo:4-5	(ISO 105 X12:2001)
Resistencia a la abrasión:	40.000 Ciclos	(ISO 12947-2:1998)
Pilling:	4-5	(ISO 12945-2:2000)
Condiciones de lavado:		

Artículo: ILICI

Ancho:	140 cm	
Peso:	470 gr/ml	
Composición:	87% PES. 13% CO.	
Martindale:	> 35.000	(ISO 14465:2004)
Costuras:	Urdimbre: 3.8mm · Trama: 2.9 mm	BS 3320 BS 2543
Resistencia a los desgarros:	290,6N / 439,1N	
Pilling:	4/5	(ISO 12945-2:2000)
Condiciones de lavado:		

Artículo: KIM

Ancho:	140 cm	
Peso:	520 gr/ml	
Composición Tejido:	100% PES.	
Composición Soporte:	80% PES. - 20% CO.	(ISO 14465:2004)
Solidez a la luz:	5	(ISO 105 B02:1994)
Solidez al frote:	Seco: 5 Húmedo:4-5	(ISO 105 X12:2001)
Pilling:	4/5	(ISO 12945-2:2000)
Condiciones de lavado:		